



山东诺威达化学

## 技术说明书

### PA66 专用无卤阻燃剂 ProFlame® PN2131C

PN2131C 是以磷、氮为主要阻燃元素的环保型无卤阻燃剂，以成炭和膨胀机理起到阻燃作用。本品为白色粉末或棒状，经过特殊的表面包覆处理，热稳定性高，不溶于水，无毒，不含卤素和重金属，符合欧盟环保法令要求。我司专门开发了无载体棒状产品，减少投料中的粉尘，也解决了难下料和分散问题。

#### 产品优点

- 1.通过结合气相和凝固相的作用方式实现阻燃效果
- 2.良好的着色性
- 3.同时适用于玻纤增强型和非增强型牌号
- 4.激光打标的对比度良好
- 5.阻燃聚酰胺化合物表现出非常好的物理性能和优异的电气特性
- 6.烟雾毒性低
- 7.无卤阻燃剂，具有良好的环境和健康特性
- 8.材料密度低

#### 物性指标

外观	白色粉末、棒状	磷含量 %	18-21
堆积密度 g/cm <sup>3</sup>	0.4-0.6	水分 %	≤0.5
粒径μm	D50≤15	热分解温度 °C	≥320
PH 值	4.5-6.5	水溶性 %	≤0.5

#### 推荐用量

材料	PA6	UL-94	GWFI
非增强	17-20	V0(0.75-1.6mm)	960°C
20-30%玻纤增强	15-18	V0(0.75-1.6mm)	960°C

www.novistagroup.com [info@novistagroupcom](mailto:info@novistagroupcom) 0086-536-8206760

以上信息及数据由诺威达化学实验室提供。未经授权，不得随意转用。对于任何侵权，我司将采取法律手段维护权益。另外，以上实验室数据只作为生产加工的指导参考，具体性质及添加量需根据客户实际配方和设备及加工情况进行调整，不作为最终实用参考。对于盲目使用此数据进行加工而造成的损失，我方不承担责任。



山东诺威达化学

## 产品应用

PN2131C 同时适用于增强型和非增强型 PA6。阻燃聚酰胺化合物表现出非常好的物理和电气特性。也可在 TPU 中使用，用于电缆挤压生产，以及用于各种注塑部件和人造革。在玻璃纤维增强型 PA6 中，添加 15% 通常可达到电气元件的 UL 94 V-0 级别（0.75-1.6 毫米厚度）。根据不同的聚合物等级、加工条件和玻璃纤维增强剂，阻燃剂用量可能有所不同。

## 加工建议及注意事项

- 1.加入 PN2131C 之前，务必要预干燥聚酰胺。预干燥之后的水分应低于 0.1%。
- 2.并非一定要预干燥 PN2131C，如果必须避免非常低的水分含量，建议进行预干燥（120°C，4 小时）。
- 3.应根据具体情况确定加入的最佳条件，确保所有成分均匀分散。聚合物熔体的温度不应超过 320°C。
- 4.最适于剪切力弱一些的设备。
- 5.平行双螺杆挤出机温度 210~230°C 之间，同时抽真空。温度过高，对 PA6 的物性损失大，同时黄变也大。
- 6.玻纤的选择：不要用低碱或者高碱玻纤，以高品质的无碱玻纤为佳。

## 包装与规格

本品用纸塑复合袋包装，每袋净重 20-25±0.1Kg。

## 贮存和运输

产品应存放在干燥通风的库房内，若因长期储藏或不慎受潮，在 80~110°C 干燥 2~4 小时后即可继续使用。本品为非危险品。其他操作请参照厂家提供的 SDS 指示。储存条件适宜的情况下，保质期至少为 12 个月。

---

如有任何问题，请联系我公司技术服务人员进行沟通。联系电话：+86-536-8206760



[www.novistagroup.com](http://www.novistagroup.com)    [info@novistagroupcom](mailto:info@novistagroupcom)    0086-536-8206760

以上信息及数据由诺威达化学实验室提供。未经授权，不得随意转用。对于任何侵权，我司将采取法律手段维护权益。另外，以上实验室数据只作为生产加工的指导参考，具体性质及添加量需根据客户实际配方和设备及加工情况进行调整，不作为最终实用参考。对于盲目使用此数据进行加工而造成的损失，我方不承担责任。